COLECCIÓN

V.2

MELAMINAS Y
ENCHAPADOS

TECNOTABLA
EL MDF DE BUENA MADERA
by PROTEAK

COLECCIÓN

V.2

COLECCIÓN V.2 es un viaje a través de las culturas, estilos y espacios que abren la puerta a la creatividad y el diseño para hacer de tus obras, proyectos y creaciones, una realidad. Inspirados por las tendencias que marcan el curso de la industria creativa, agregamos 4 nuevos tableros formando así un manifesto de inspiración que marca las tendencias del momento y dicta un precedente para la innovación.

Unimos a nuestra gama de unicolores una tonalidad que nos remonta a espacios neutros donde la naturaleza y la tecnología se unen y la arquitectura brutalista crea ambientes protagónicos.

Este nuevo diseño a cargo de Emiliano Godoy, genera una percepción de textura neutra que a su vez se combina a la perfección con el entorno.

Una madera que resalta su textura natural con tonos más cálidos y vetas más evidentes que transforman los espacios en un escape natural y acogedor.

Diseño clásico, elegante y atemporal que da un sentido de elegancia y regresa la mirada al uso de materiales naturales.

UNICOLORES

GRIS
CLARO

GRIS
VIENTO

BLANCO
CRISTAL

BLANCO
CÁLIDO

GRIS
METEORO

NEGRO
BRUNO

GRIS
LAVA

MADERAS

ROBLE
SÁMANO

FRESNO
INVIERNO

TABASCO

NOGAL
ABISMO

ROBLE
PRIMITIVO

ROBLE
SIBARITA

HICKORY

NOGAL
PÁRAMO

EXPRESO
AMERICANO

NOGAL
PAKÁN

DISEÑOS



PIX
NEGRO

PIX
BLANCO

LINO
ANTOLOGÍA

LINO
BOGA

DIVERSA
BLANCO

CARRARA
BLANCO

ENCHAPADOS

TECA
PROTEAK

ENCINO
ALBURA

NOGAL
ENIGMA

OCUME
TRIBU

ACABADOS



SOFT

BRETT

MATTE

LANZAMIENTO

GRIS
LAVA

HICKORY

LINO
BOGA

LANZAMIENTO

NOGAL
PAKÁN

LINO
BOGA

NOGAL
PÁRAMO

GRIS
VIENTO

LANZAMIENTO

DIVERSA BLANCO

FRESNO INVIERNO

HICKORY

LANZAMIENTO

CARRARA
BLANCO

ROBLE
SIBARITA

GRIS
METEORO

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	NORMA	UNIDADES	>9 / 12mm	>12 / 18mm
DENSIDAD ESTÁNDAR	EN 323	KG / M3	720 / 710	700 / 680
DENSIDAD LIGERO	EN 323	KG / M3	650 / 600	650 / 600
TRACCIÓN INTERNA ESTÁNDAR	EN 319	N / MM2	0.77 +/- 0.15	0.75 +/- 0.15
TRACCIÓN INTERNA LIGERO	EN 319	N / MM2	0.75 +/- 0.15	0.70 +/- 0.15
RESISTENCIA FLEXIÓN ESTÁNDAR	EN 310	N / MM2	29 +/-5	28 +/-5
RESISTENCIA FLEXIÓN LIGERO	EN 310	N / MM2	27+/-4	24+/-4
MÓDULO DE ELASTICIDAD ESTÁNDAR	EN310	N / MM2	2.800	2.500
MÓDULO DE ELASTICIDAD LIGERO	EN310	N / MM2	2.500	2.200
HINCHAMIENTO EN AGUA 24H	EN317	%	15	12
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO / ANCHO	EN318	%	0.4	0.4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR	EN318	%	6	6
TRACCIÓN SUPERFICIAL	EN311	N / MM2	1.2 +/-0.1	1.2 +/-0.1
ABSORCIÓN SUPERFICIAL (AMBAS CARAS)	EN382-1	MM	>150	>150
HUMEDAD	EN 322	%	7 +/- 2	7 +/- 2
CONTENIDO EN SÍLICE	ISO 3340	% PESO	<0.05	<0.05
CONTENIDO EN FORMALDEHÍDO E-1	EN ISO 12460-5	MG / 100G	<8	<8
CONTENIDO EN FORMALDEHÍDO E-2	EN ISO 12460-5	MG / 100G	<30	<30

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES MM	
			>9 / 12 MM	> 12 / 19 MM
ESPESOR*	EN 324-1	MM	+/- 0.2	+/- 0.2
LONGITUD Y ANCHO	EN 324-1	MM	+/-2 MM / M MÁX +/- 5 MM	+/-2 MM / M MÁX +/- 5 MM
ESCUADRÍA	EN 324-2	MM / M	+/- 2	+/- 2
RECTITUD DE BORDE	EN 324-2	MM / M	+/- 1.5	+/- 1.5

(*) LA TOLERANCIA MÁXIMA +/- 5 MM APLICA SÓLO A LA LONGITUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUSTRATO	**MDF**			
ESPESORES	5.5 mm	9 mm	12 mm	
		18 mm	25 mm*	
DIMENSIONES (mts.)	1.22 x 2.44			

* Espesores bajo pedido.

Producto con certificación TSCA bajo pedido especial.

WWW.TECNOTABLA.COM



Descarga nuestra app
TECNOTABLA
Disponible en: